



ООО «Регент Балтика»
ИНН 7842457680 / КПП 784201001 / ОГРН 1117847326178

г. Санкт-Петербург, БЦ Авантаж, оф. 101
тлф./факс +7 (812) 309-95-16
baltic-unique.ru

Для корреспонденции:
191024, г. Санкт-Петербург, а/я 7

Юридический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9,
литер. А, пом. 4-Н

VORAMER* MV 1087 Техническая информация

Описание

VORAMER* MV 1087 отвердевающий за счет реакции с атмосферной влагой, применяется для производства строительного раствора, а также при производстве однокомпонентного грунта для бетона, герметизирующих лаков, покрытий и клеев.

Свойства компонентов

	Ед. изм.	Величины	Тестовый метод
Вязкость по Брукфилду (при 20°C)	мПа.с	6500	DIN 53019/1
Плотность	г/см ³	1.12	DIN 53217/1 + 2
Содержание NCO	%	16	DIN 53185
Реакционная способность (20°C, влажность 50%) материал 125 г/м² + вода (10%)			305.01
Время отлипа	мин	30	
Время отверждения	мин	60	

Применение

Перед использованием убедитесь в совместимости материалов с клеем. Использование преполимер-изоцианата требует соблюдения ряда предосторожностей. Пожалуйста, ознакомьтесь с картой данных по безопасности.

Рекомендуемые условия переработки - Необходимо проверить совместимость связующего и крошки и на способность к агломерации.

Обращение и хранение. Предохранять от воздействия влаги.

	Ед. изм.	Пределы
Температура хранения	°C	15-25
Срок хранения (1)	месяцев	6

Компания «Регент Балтика» является официальным представителем «Дау Изолан».



ООО «Регент Балтика»
ИНН 7842457680 / КПП 784201001 / ОГРН 1117847326178

г. Санкт-Петербург, БЦ Авантаж, оф. 101
тлф./факс +7 (812) 309-95-16
baltic- united.ru

Для корреспонденции:
191024, г.Санкт-Петербург, а/я 7

Юридический адрес:
191024, г.Санкт-Петербург, ул.Тележная, д.9,
литер.А, пом.4-Н

baltic- united.ru

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИНЖИНИРИНГ | ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

