

## VORAMER\* MV 1053 Isocyanate Техническая информация

**Описание** **VORAMER\* MV 1053 Isocyanate** используется в качестве влаготверждаемого однокомпонентного клея. Имеет низкую вязкость. Не содержит растворителя..

### Свойства компонентов

	Ед. изм.	Величины	Тестовый метод
Вязкость по Брукфилду (при 20°C)	мПа.с	7000	105.01
Плотность	г/см3	1.10	109.01
Содержание NCO	%	11.0	103.01
Реакционная способность (20°C, влажность 50%) материал 125 г/м2 + вода (10%) Время отлипа Время отверждения	МИН МИН	8 18	305.01

### Применение

Перед использованием убедитесь в совместимости материалов с клеем. Использование преполимер-изоцианата требует соблюдения ряда предосторожностей. Пожалуйста, ознакомьтесь с картой данных по безопасности.

Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей шпателем или распылением.

**Рекомендуемые условия переработки** - Необходимо проверить совместимость связующего и крошки и на способность к агломерации.

**Обращение и хранение.** Предохранять от воздействия влаги.

	Ед. изм.	Пределы
Температура хранения	°C	15-25
Срок хранения (1)	месяцев	6

Компания «Регент Балтика» является официальным представителем «Дау Изолан».  
[baltic-united.ru](http://baltic-united.ru)